NEMO

VOGUE SHADE

VOGUE SHADE

VOGUE SHADE

VOGUE SHADE

SIZE & GROOVE PATTERNS

FOUR ETCHED CUTS

every tile is 20x20 with grooves that when grouted, appear as individual pieces.



Cut 1 *Cut 2* *Cut 3* *Cut 4*

VOGUE SHADE
COLORS

FOURTEEN
BASIC COLORS

a variety of shades in cool and warm tones

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 013 014 011 012



VOGUE SHADE

VOGUE SHADE

Proprietà fisiche
Physical properties
Physikalische Eigenschaften
Propriétés physiques
Características físicas
физические свойства
物理属性

	prova test Prüfungen essai prueba испытание 檢測	metodo di prova test methods Pruefverfahren méthods d'essai método de prueba метод испытания 檢測方法	requisiti requirements Anforderungen exigences requisitos реквизиты 需求	risultati Vogue Vogue results Vogue Ergebnisse résultats Vogue resultados Vogue результаты Vogue Vogue 結果
	Massa d'acqua assorbita (%) Water absorption (%) Wasseraufnahme (%) Masse d'eau absorbée (%) masa de agua absorbida (% масса поглощаемой воды в % 吸水率 %	EN ISO 10545-3	0,5% < E_b ≤ 3,0 %	1,5 %
	Resistenza di rottura Tensile strength Bruchfestigkeit Résistant aux ruptures Resistencia de rotura Прочность на разрыв 耐裂性 spessore thickness Stärke épaisseur espesor толщина 厚度: ≥ 7,5 mm	EN ISO 10545-4	1.100 N min.	> 1.700 N
	Modulo di rottura Modulus of rupture Biegefestigkeit Module de rupture Módulo de rotura Модуль разрыва 断裂模量	EN ISO 10545-4	30 N/mm2 min.	> 40 N/mm2
	Resistenza all'abrasione (P.E.I.) Abrasion resistance (P.E.I.) Abriebbeständigkeit (P.E.I.) Résistance à l'abrasion (P.E.I.) resistancia a la abrasión (P.E.I.) сопротивляемость истиранию (P.E.I) 耐磨性 (P.E.I)	EN ISO 10545-7	riportare la classe di abrasione quote the abrasion class geben Sie die Abnutzung Kategorie donner la classe d'abrasion dar la clase de la abrasión указать класс истирания 磨損等級舉證	vedi pagina prodotto refer to product page siehe Produktseite voir page produit véase la página del producto см. страницу изделия 见产品页
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation termique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения 線性熱漲系數	EN ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available Prüfverfahren vorhanden méthode d'essai disponible método de prueba disponible имеется испытательный метод 可行的檢測方法	< 6,9x10^{-6}/°C
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux chocs thermiques resistencias a los choques térmicos устойчивость к перепадам температуры 抗熱衝擊性能	EN ISO 10545-9	metodo di prova disponibile test method available Prüfverfahren vorhanden méthode d'essai disponible método de prueba disponible имеется испытательный метод 可行的檢測方法	garantita guaranteed garantiert garantie garantizada гарантировано 允許
	Resistenza al cavillo Crazing resitance Haarrissbeständigkeit Résistance au tressaillage resistencia al cuarteado сопротивляемость кракелюрам 抗裂度	EN ISO 10545-11	richiesta required gefordert demandé requerido запрос 要求	garantita guaranteed garantiert garantie garantizada гарантировано 允許
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel resistencia al hielo морозостойкость 抗凍性	EN ISO 10545-12	metodo di prova disponibile test method available Prüfverfahren vorhanden méthode d'essai disponible método de prueba disponible имеется испытательный метод 可行的檢測方法	garantita guaranteed garantiert garantie garantizada гарантировано 允許
	Dilatazione dovuta all'umidità Expansion to humidity Ausdehung bei Feuchtigkeit Dilatation à l'humidité extensión a la humedad расширение при воздействии влаги 遇濕膨脹度	EN ISO 10545-10	metodo di prova disponibile test method available Prüfverfahren vorhanden méthode d'essai disponible método de prueba disponible имеется испытательный метод 可行的檢測方法	< 0,04%
	Resistenza all'urto Impact resistance Impaktbeständigkeit Résistance au choc resistencia al impacto Устойчивость к удару 抗衝擊性	EN ISO 10545-5	metodo di prova disponibile test method available Prüfverfahren vorhanden méthode d'essai disponible método de prueba disponible имеется испытательный метод 可行的檢測方法	> 0,6 (vedi appendice P) (see P appendix) (sehen Sie P Anhang) (voir l'annexe P) (vea el apéndice P) (см. приложение P) (參閱附錄P)

NEMO

NEMO

VOGUE SHADE